



KLEBSTOFFE



ADELASTIK MS

SILAN-DICHTUNGSMEMBRAN

Leicht zu verwendende Einkomponenten-Silan-Beschichtung zur Anwendung für wasserdichte und fugenlose Verkleidungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Gebrauchsfertiges, einkomponentiges Produkt
- 100 % MS Technology
- Hohe Performance (Abdichtung und Haftung)
- Einfache Anwendung
- Optimale Elastizität
- Ohne Isocyanat
- Wasserfrei

ANWENDUNGSBEREICH:

- Für nicht begehbare und nicht befahrbare Dächer und Betonkonstruktionen
- Mit Materialien wie Dachschindeln, Ziegeln, Zement

SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

Farbe:	Weiß, Grau, andere Farben auf Anfrage
Verbrauch (g/m ²):	~ 450 pro Schicht
Rohdichte (g/cm ³):	1,45
Offene Zeit, Hautbildung (Min.):	+10 bis + 40
Regenbeständigkeit (Stunden):	45 - 60
Begebarkeit (Stunden):	etwa 4 - 12, je nach Umgebungsbedingungen
Vollständige Aushärtung (Stunden):	nach 5 - 8 - Stunden (die Zeiten hinsichtlich Begebarkeit und vollständiger Aushärtung variieren je nach den klimatischen Bedingungen)
Auftrag/Werkzeug:	Rolle, Pinsel
Werkzeugreinigung:	GR7, bei noch frischem Produkt
Entfernen des Produkts:	sauberer Lappen, bei noch frischem Produkt
Lagerung (Monate): Temperatur zwischen +5°C und +25°C	9
Informationen zur Entsorgung	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Gebinde	Einheiten von insgesamt 21 kg
Einschränkungen für die Anwendung:	Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung gründlich mit einem elektrischen Mixer mit niedriger Drehzahl. Mindesttemperatur des Untergrunds für die Anwendung +5°C. Die Feuchtigkeit des zu behandelnden Untergrunds darf nicht mehr als 4% betragen. Maximale Luftfeuchtigkeit 75%. Nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss kompakt, trocken, sauber und frei von losen Teilen wie Resten von Wandfarbe, Staub, Wachs oder Ähnlichem sein.

ANWENDUNG

Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung gründlich mit einem elektrischen Mixer mit niedriger Drehzahl, bis eine homogene und gleichförmige Masse entsteht. Tragen Sie ADELASTIK MS mit einer Rolle oder einem Pinsel auf. Sobald die erste Schicht staubtrocken ist, können weitere Schichten aufgetragen werden, um den Grad der Wasserdichtigkeit und die UV-Beständigkeit zu erhöhen.

ANWENDUNGSZYKLEN

Ökonomischer Zyklus: 1 \ 2 Schichten ADELASTIK MS (Schichtstärke 0,6 mm)

Hochleistungs-Zyklus: 3 \ 4 Schichten ADELASTIK MS (Schichtstärke 0,8 mm)

Hochleistungs-Zyklus mit hoher UV-Beständigkeit: 6 \ 7 Schichten ADELASTIK MS (Schichtstärke 1,5 mm)