



LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

ECOBRIL /AR

EINKOMPONENTENLACK

Leicht aufzutragender Wasserlack mit neuem Konzept für Holzböden. Hinterlässt einen transparenten Film, der dem Holz einen natürlichen Farbton verleiht.

TECHNISCHE DATEN:

- Einkomponentenlack
- Lösemittelfrei
- Wasserbasis
- Leichter Auftrag
- Umweltverträgliches Produkt
- Geeignet für Böden mit normaler Strapazierung (z.B. Wohnbereiche)

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

Emissionsklasse nach französischer Norm.

ANWENDUNGSBEREICH:

- Holzfußböden
- Oberflächen aus Holz im Allgemeinen (Möbel, Treppen usw.)

Beschaffenheit:	Milchige Flüssigkeit
Glanzwert 60°	Hochglanz > 80 Mittlerer Glanz 50 -60 Matt < 30
Verbrauch (g/m ²):	80 – 100 (Der Produktverbrauch kann sich in Abhängigkeit von der Porosität oder Glätte der zu behandelnden Oberfläche ändern)
Staubtrocken (Minuten):	60 - 70
Schleifen (Stunden):	8 – 12
Endhärte (Tage)	3 – 4
Anwendungstemperatur (°C):	+ 15 - +25
Auftrag/Werkzeuge:	Rolle, Pinsel
Werkzeugreinigung:	Wasser, bei noch frischem Produkt
Entfernung des Produkts	Wasser, bei noch frischem Produkt
Lagerung (Monate) Temperatur zwischen +5°C und +25°C	12
Informationen zur Entsorgung	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Gebinde:	Einheiten zu je 10 l (5-Liter-Kanister)
Hinweise:	
Einschränkungen für die Anwendung:	Nicht in feuchten Räumen auftragen Vor Frost schützen Luftzug vermeiden Das Produkt vor dem Auftragen auf Raumtemperatur bringen

VERARBEITUNG: ECOBRIL AR + ECOBRIL AR

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS Der Holzfußboden muss glatt, verspachtelt, abgeschliffen und frei von trennenden Mitteln wie Öle, Wachse oder Silikone sein. Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein; ihre Feuchtigkeit muss 8 – 12% betragen. Raumtemperatur zwischen 15 und 25°C, relative Feuchtigkeit nicht höher als 75%. Vor dem Auftragen wird empfohlen, die Oberfläche mit Körnung 180 abzuschleifen und den Staub mit dem Staubsauger und danach mit einem antistatischen Tuch zu entfernen.

AUFTRAG Das Produkt auf Raumtemperatur bringen und vor dem Gebrauch gut schütteln. Die erste Lackschicht ECOBRIL AR mit einer Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Nach zirka 8 - 12 Stunden unter normalen Bedingungen die Oberfläche mit Körnung 180 – 220 abschleifen, reinigen und eine zweite Schicht ECOBRIL AR auftragen. Falls erforderlich, kann 8-12 Stunden später eine dritte, endgültige Lackschicht nach dem Schleifen mit Körnung 220 und Reinigung der Oberfläche aufgetragen werden. Immer Schutzhandschuhe tragen. Das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt des Produkts immer beachten.

VERARBEITUNG: FONDO WB (GRUNDIERUNG WB) + ECOBRIL AR

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS Der Holzfußboden muss glatt, verspachtelt, abgeschliffen und frei von trennenden Mitteln wie Öle, Wachse oder Silikone sein. Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein; ihre Feuchtigkeit muss 8 – 12% betragen. Raumtemperatur zwischen 15 und 25°C, relative Feuchtigkeit nicht höher als 75%. Vor dem Auftragen wird empfohlen, die Oberfläche mit Körnung 180 abzuschleifen und den Staub mit dem Staubsauger und danach mit einem antistatischen Tuch zu entfernen.

AUFTRAG Das Produkt auf Raumtemperatur bringen und vor dem Gebrauch gut schütteln. Die FONDO WB mit der Rolle oder dem Pinsel gleichmäßig auftragen. Nach zirka 8 - 12 Stunden unter normalen Bedingungen den Lack ECOBRIL AR ein erstes Mal auftragen, ohne vorher abzuschleifen. 8 - 12 Stunden später mit Körnung 220 abschleifen, die Oberfläche reinigen und den Lack ECOBRIL AR ein zweites Mal auftragen. Immer Schutzhandschuhe tragen. Das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt des Produkts immer beachten.