



LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE



LEGASTUCCO L 100

BINDEHARZ ZUM AUSGLEICHEN VON HOLZBÖDEN

Bindeharz mit Lösungsmittel, schnell trocknend, zum Vermischen mit Holzstaub für die Verwendung als Stuckmasse zum Ausgleichen von Parkettböden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Einkomponentig
- Farblos
- Hohe Leistungen (Füllvermögen)
- Schnell abschleifbar
- Mit Produkten auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis überlackierbar

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:



Emissionsklasse nach französischer Norm.

ANWENDBEREICH:

- 10 mm-Massivholzböden ohne Nut- und Federverbindung
- Böden aus Mosaikparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Böden aus Massivholz-Parkettstäben mit Nut- und Federverbindung

NICHT VERWENDEN:

- Auf nicht saugfähigen Untergründen
- Auf anderen Materialien als Holz oder auf vorgefertigten, bereits lackierten Böden



LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE



LEGASTUCCO L 100

SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

Aussehen:	Viskose, farblose Flüssigkeit
Viskosität (bei 20 ° C, Brookfield)	900 – 1100
Verbrauch (l/m ²)	1 - 1,5 zirka (in Abhängigkeit von der Porosität und den Fugen des zu behandelnden Untergrunds veränderbar)
Anwendungstemperatur (°C):	+10 bis +30
Staubtrocken (Minuten)	20 - 30
Vollständige Aushärtung (Tage):	40 - 60 (die Zeiten für die endgültige Aushärtung ändern sich je nach klimatischen Bedingungen, Lüftung und Dicke der aufgetragenen Schicht)
Auftrag/Werkzeug:	Glatt aus Edelstahl
Werkzeugreinigung:	Lösungsmittel SOLVENTE GR7, bei noch frischem Produkt
Lagerung (Monate): Temperatur zwischen +5°C und +25°C	12
Informationen zur Entsorgung	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Gebinde	10 l
Einschränkungen für die Anwendung:	Den Raum beim Gebrauch und während der Härtezeit des Produkts gut lüften, aber Luftzug vermeiden. Entflammables Produkt. Danach mit unseren Ein- oder Zweikomponentenlacken auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis lackieren.
GISCODE	RU1

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Den Parkettboden vorher abschleifen, um eine glatte, fett-, öl- und wachsfreie Oberfläche zu erhalten.

ANWENDUNG

Das Produkt vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln. Bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 30°C auftragen. Das Produkt im Verhältnis 1:1 mit dem Feinstaub mischen, der beim Abschleifen des zu behandelnden Untergrunds entsteht, damit sich eine homogene Masse bildet.

Da im Handel viele verschiedene Holzarten erhältlich sind, wird empfohlen, immer Proben vorzunehmen, um Änderungen des Farbtons festzustellen.

Danach das Produkt mit einer verzahnten Edelstahl-Glättekelle so auftragen, dass die Masse in die Fugen eindringt. Noch besser ist ein komplettes Verspachteln des Bodens. Den Auftrag mehrmals wiederholen, falls erforderlich.

Die trockene Oberfläche (nach etwa 40 – 60 Minuten) mit Schmirgelpapier abschleifen und die Reste des getrockneten Produkts vollständig entfernen. Wenn das überschüssige Bindemittel nicht vollständig entfernt wird, können nach dem Lackieren unterschiedliche Farbtöne im Boden auftreten.

Die Bindemittelreste von der Glättekelle sofort nach dem Auftrag mit einem Lappen entfernen, der mit unserem SOLVENTE GR7 getränkt ist. Nach dem Härten kann LEGASTUCCO L 100 nur mechanisch entfernt werden. Danach mit unseren Ein- oder Zweikomponentenlacken auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis lackieren.

Immer geeignete persönliche Schutzausrüstungen verwenden. Vor dem Gebrauch immer das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt des Produkts lesen.