



LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

PAVIOLIO 25 WB

PIGMENTIERTES ÖL FÜR HOLZBÖDEN

Farbgebendes Produkt auf Basis von modifizierten Pflanzenölen für die Imprägnierungsbehandlung von Holzböden in Innenräumen. PAVIOLIO 25 WB kann mit einem Zweikomponenten-Wasserlack überlackiert werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Einkomponentig
- Hohe Färbe- und Eindringkraft
- Ein einziger Auftrag möglich
- Für alle Holzarten geeignet
- Gute Wasser- und Trittfestigkeit
- Überlackierbar

ANWENDUNGSBEREICH:

- Böden aus unlackiertem Massivholz
- Böden aus unlackiertem Mehrschichtparkett
- unlackierte Holzelemente im Allgemeinen (Treppen usw.)

NICHT VERWENDEN:

- Auf nicht saugfähigen Untergründen
- Auf anderen Materialien als Holz oder auf vorgefertigten, bereits lackierten Böden

SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

Aussehen:	Cremige Flüssigkeit
Viskosität (bei 20 ° C, Brookfield)	thixotrop
Trockenrückstand (%)	50 - 60
Verbrauch 1 Auftrag (m ² /l) 2 Aufträge (m ² /l)	20 ca. 12 ca.
Wartezeit zum Polieren (Minuten)	20 – 40 (die Wartezeiten für das Polieren ändern sich je nach Umgebungsbedingungen und Dicke der aufgetragenen Schicht)
Wartezeit zum Überlackieren (Stunden):	mindestens 8 - 24 (die Zeiten für die endgültige Aushärtung ändern sich je nach klimatischen Bedingungen, Lüftung und Dicke der aufgetragenen Schicht)
Endaushärten des Systems (Tage)	mindestens 7 Tage
Auftrag/Werkzeug:	Rolle, Pinsel, Tupfer oder glatter Edelstahlspachtel
Werkzeugreinigung:	aromatenfreies mineralisches Waschbenzin
Lagerung (Monate): Temperatur zwischen +5°C und +25°C	12
Informationen zur Entsorgung	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Gebinde	Dosen zu 1 l \ 8 Dosen pro Karton
Vorhandene Farben:	Neutral, Weiß, Grau, Teak, Cognac und Wengè
Einschränkungen für die Anwendung:	Vor dem Gebrauch gut durchmischen. Beim Auftragen und Trocknen den Raum gut lüften, aber Luftzug vermeiden. Überlackieren, falls erforderlich, und dazu ausschließlich unseren Zweikomponentenlack ICE verwenden.
GISCODE	Ö20



LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

PAVIOLIO 25 WB

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der zu behandelnde Holzboden muss sauber, trocken (Feuchtigkeit zwischen 8 und 12%), sorgfältig geglättet, verspachtelt, abgeschliffen (mit Korngröße max. 150) und frei von losen Teilen sein.

Es wird empfohlen, auf das einheitliche Abschleifen zu achten, da jede kleinste Unebenheit durch die Verwendung des Farbstoffs zum Vorschein kommt. PAVIOLIO 25 WB ist für alle Holzessenzen geeignet. Sein Auftrag wird auf Hölzern mit breiter Maserung, wie Eiche, Lärche, Kastanie usw. empfohlen, deren Merkmale dadurch besser zur Geltung kommen. Alle Farbtöne können miteinander vermischt werden, wodurch eine nahezu unendliche Farbpalette entsteht.

ANWENDUNG

Auftragstemperatur zwischen +10 und +30° C bei maximal 75% Feuchtigkeit.

Das Produkt vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut mischen.

Zur Behandlung großer Flächen wird empfohlen, die erforderliche Produktmenge in einen einzigen Behälter zu füllen, um eine gleichmäßige Farbgebung zu erreichen.

PAVIOLIO 25 WB mit Rolle, Pinsel, Tupfer oder glattem Edelstahlspachtel direkt auf den Holzboden auftragen. Falls erforderlich, nach 5-10 Minuten mit einem weichen Tuch über die gesamte Fläche streichen, um übermäßiges Produkt zu entfernen.

Dann 20 - 40 Minuten warten (je nach Umgebungsbedingungen) und den Boden bei noch frischem Produkt mit einer Einscheibenmaschine mit weißer Scheibe gleichmäßig polieren.

Nach zirka 6 - 8 Stunden kann ein zweiter Produktauftrag in gleicher Weise vorgenommen werden, um die Farbintensität zu verstärken.

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Produktaufträgen nicht abschleifen.

Es wird geraten, die gewählte Farbe vorher immer zu probieren, um sicher zu sein, dass das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Am Ende des Auftrags müssen die verwendeten Lappen, Rollen oder Pinsel mit Wasser gut gewaschen werden, um deren Selbstentzündung zu vermeiden.

ÜBERLACKIERUNG VON PAVIOLIO 25 WB MIT ZWEIKOMPONENTENLACK ICE

Nach mindestens 18 Stunden Wartezeit nach dem Polieren von PAVIOLIO 25 WB den Zweikomponenten-Wasserlack ICE einmal auftragen (ohne abschleifen). Falls erforderlich, die Oberfläche nach zirka 12 Stunden leicht abschleifen und den Lack zum zweiten und letzten Mal auftragen.

ÜBERLACKIERUNG VON PAVIOLIO 25 WB (WEISS ODER GRAU) MIT UNIPRIMER-GRUNDIERUNG UND ZWEIKOMPONENTENLACK ICE

Nach mindestens 24 Stunden Wartezeit nach dem Polieren von PAVIOLIO 25 WB die Einkomponentengrundierung UNIPRIMER auftragen (nicht abschleifen). Zirka 1-2 Stunden später den Boden leicht abschleifen und den Zweikomponentenlack ICE auftragen.