



LEGASTUCCO FAST

RESINA LEGANTE PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

Resina legante in solvente a rapida essiccazione da impastare alla polvere di legno per la stuccatura e la rasatura del parquet.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Essiccazione super rapida
- Odore più gradevole

PROPRIETÀ SPECIALI:



Classe di emissione secondo la normativa francese.

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni di legno massiccio senza incastro da 10 mm
- Pavimentazioni di parquet mosaico
- Pavimentazioni di legno massiccio a lamelle (industriale)
- Pavimentazioni di legno massiccio con incastro m/f

NON UTILIZZARE:

- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CONTINUA



LEGASTUCCO FAST

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido viscoso incolore
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	900 – 1100
Resa:	100/120 gr/m ² (variabile a seconda della porosità e delle fessure del supporto da trattare)
Temperatura d'uso (°C):	+10 a +30
Fuori polvere (minuti):	20 - 30
Carteggiatura (minuti):	40 - 60
Applicazione/Attrezzi:	Spatola liscia in acciaio inox
Pulizia attrezzi:	Solvente GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	10 l
Limitazioni d'uso:	Ventilare l'ambiente durante l'uso e nella fase di indurimento evitando le correnti d'aria. Prodotto infiammabile. Verniciare successivamente usando i nostri prodotti vernicianti mono o bicomponenti base acqua o solvente. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza
GISCODE:	RU 1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Levigare precedentemente il parquet per ottenere una superficie liscia e priva da oli, grassi e cere.

APPLICAZIONE:

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare a temperatura ambientale compresa tra 10 °C e 30 °C. Il prodotto va amalgamato in rapporto 1:1 circa, fino ad ottenere un impasto omogeneo, con polvere fine derivata dalla carteggiatura del supporto da trattare.

Data la grande varietà di essenze legnose presenti in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità.

Successivamente stendere il prodotto con spatola liscia in acciaio inox (americana) facendo penetrare l'impasto nelle fessure o meglio ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario è possibile ripetere più volte l'operazione.

Ad essiccazione avvenuta (dopo circa 40 – 60 minuti) carteggiare la superficie con carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essiccato. La non completa rimozione dell'eccesso di legante può causare differenze di tonalizzazione del pavimento dopo la verniciatura.

A prodotto ancora fresco rimuovere eventuali residui di legante dalla spatola attraverso l'utilizzo di un panno imbevuto del nostro SOLVENTE GR7. Dopo l'indurimento LEGASTUCCO FAST può essere rimosso solo meccanicamente. Verniciare successivamente usando i nostri prodotti vernicianti mono o bicomponenti base acqua o solvente.

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

