

ADECON K450



ADHESIVO VINÍLICO DE UN SOLO COMPONENTE

Adhesivo vinílico utilizado para el encolado entre macho y hembra de suelos de laminado o preacabados para instalar parqués flotantes.

Usado frecuentemente en carpintería para encolados resistentes al agua (ventanas, encimeras de cocina, mobiliario de baño). **Clase D3 resistente al agua.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De un solo componente en base agua
- No contiene disolventes
- **Clase D3 resistente al agua**
- Transparente una vez seco

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido denso
Viscosidad Brookfield a 20 °C (mPa*s):	12000 - 18000
Seco (%):	51 - 53
Rendimiento: (g/m ²):	en función del uso y del espesor aplicado
Tiempo de duración de la mezcla (minutos):	8 - 10
Temperatura de uso (°C):	+15 - +25
Transitabilidad (horas):	10 - 12
Endurecimiento de la película (horas):	3 - 4 horas (en función del uso y del espesor aplicado)
Aplicación/Utensilios:	Brocha, bote especial para aplicar el adhesivo
Limpieza de los utensilios:	Agua, con el producto todavía fresco
Almacenamiento (meses): <small>temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C</small>	6
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Bidones de 29 kg o bote con boquilla de 500 g
Límites de uso:	No aplicar en ambientes húmedos No resiste a las heladas Ambientar el producto a 20 °C antes de la aplicación Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Comprobar siempre la humedad del soporte y de la madera con las herramientas adecuadas. No colocar en soleras de soporte desprotegidas de posible humedad de remonte capilar (intercalar siempre una membrana de estanqueidad al vapor). No colocar en locales que no cuenten con marcos de ventanas o cierres. No colocar si las paredes y los soportes del local no están bien secos.

APLICACIÓN:

Ambientar el producto antes del uso. Para encolar suelos con encaje, aplicar el adhesivo con el correspondiente recipiente en la parte superior del macho para asegurar una mejor impermeabilidad de las juntas encoladas. Las posibles salidas de adhesivo de las juntas durante la colocación se pueden eliminar con un paño húmedo con el adhesivo todavía fresco. Antes de encolar, comprobar siempre con utensilios especiales la humedad de la madera (la humedad debe estar entre el 7 y el 11 %). Temperatura ambiente entre 15 y 25 °C, humedad relativa inferior al 75 %. Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --