



## PUREDEK

### IMPREGNADOR EN BASE AGUA

Impregnador en base agua no filmógeno para el tratamiento y la protección de suelos de madera de exterior, bordillos de piscinas, muebles de exterior, muelles y amarres.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos
- Pigmentado, aporta al soporte un tono ligero
- Contiene absorbentes UV especiales
- Secado rápido

#### ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos para exteriores
- Quioscos y muebles de jardín
- Bordillos de piscinas
- Muelles y amarres

#### NO UTILIZAR:

- Superficies que no sean de madera
- Superficies no absorbentes

#### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido pigmentado
Color:	Teca
Viscosidad Ford 4 a 20 °C (segundos):	30 - 36
Rendimiento: (g/m <sup>2</sup> ):	70 - 100
Tiempo de secado de la superficie (minutos):	60
Puede sobrebarnizarse (horas):	2 - 4
Lijable (horas):	12 - 16
Tiempo de secado final (horas):	24 - 48
Temperatura de uso (°C):	+10 - +30
Aplicación/Utensilios:	Rodillo, brocha o pistola
Almacenamiento (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	5 L
Límites de uso:	No aplicar en las horas más calurosas No aplicar sobre madera húmeda o superficies no absorbentes Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

La superficie de madera que se desea tratar deberá lijarse previamente con una lija de grano 150/180. Sobre superficies sucias o agrisadas se puede realizar un tratamiento preventivo con nuestro NEW DECK (véase la ficha técnica). Antes de la aplicación, limpiar cuidadosamente la superficie de madera y asegurarse de que esté libre de polvo, agentes separadores o humedad.

#### APLICACIÓN:

Producto listo para el uso. Aplicar una mano de PUREDEK sobre la superficie de manera uniforme con rodillo, brocha o pistola. Transcurridas 2 - 4 horas, si es necesario, aplicar una segunda mano de producto. Si se desea lijar entre las diferentes manos, esperar aproximadamente 12 - 16 horas desde la aplicación de la primera mano. Acumulaciones excesivas pueden dificultar el secado del producto. No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas ni bajo la exposición directa al sol, evitando las horas de más calor. En el caso de aplicaciones en interiores, trabajar en ambientes ventilados. Para garantizar un excelente resultado, se recomienda proteger de la lluvia las superficies tratadas durante las 24 horas siguientes. Para el mantenimiento rutinario de la superficie, se puede utilizar nuestro detergente OLIOPRO (véase la ficha técnica). Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

#### PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

