



## AD-TACK FORCE FIBRA

### FASERKLEBSTOFF MIT HOHER HAFTUNG

Faserkleber in wässriger Lösung für eine homogene Verklebung von **Bodenbelägen und Verkleidungen** aus PVC, Luxus-Vinylfliesen, Teppichböden und Nadelvlies, Bodenbelägen mit Halterungen aus Latexschaum, Jute und Linoleum in Bahnen.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- **Trägt zur Erhaltung der Maßbeständigkeit von Luxus-Vinylfliesenböden bei**
- **Geruchlos**
- **Lösungsmittelfrei**
- Einkomponenten-Acrylklebstoff
- Erhöhte Haftkraft
- Hohe Anfangshaftung
- Nur für die Anwendung im Innenbereich
- Geeignet für saugfähige Oberflächen (wie Zement, Fließestrich usw.)

### ANWENDUNGSBEREICH:

- Saugfähige Bodenbeläge
- Traditionelle Zementestriche
- Anhydritestrich (Calciumsulfat)
- Untergründe mit Fußbodenheizung oder -kühlung

### NICHT VERWENDEN:

- Für die Verlegung von Stufen, Stoßleisten und Verkleidungen aus Gummi
- Auf nicht saugfähigen Bodenbelägen
- Zementestriche mit einer Restfeuchtigkeit über den geltenden Normen
- Estriche, die nicht durch eine geeignete Dampfsperre geschützt werden

### SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussehen:                                        | Thixotrope Paste                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                                           | Elfenbeinfarben                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brookfield-Viskosität bei 20 °C (mPa*s):         | 25.000 – 30.000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spezifisches Gewicht (kg/l):                     | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ergiebigkeit: (g/m²):                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spachtel Nr. 2                                   | 200 – 300                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spachtel Nr. 3                                   | 300 – 400                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spachtel Nr. 4                                   | 400 – 500                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verarbeitbarkeit (Minuten):                      | 20 – 30                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Begehbarkeit (Stunden):                          | 4 – 6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zeit bis zur vollständigen Aushärtung (Stunden): | 24 – 48                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anwendungstemperatur (°C):                       | +15 – +30                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auftrag/Werkzeug:                                | Spachtel                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Werkzeugreinigung:                               | Wasser, bei noch frischem Produkt                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entfernen des Produkts:                          | Wasser, bei noch frischem Produkt                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lagerung (Monate):<br>Temperatur über +5 °C      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informationen zur Entsorgung:                    | Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen                                                                                                                                                                                                |
| Konfektionen:                                    | 10 kg – 2,28 gal.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Empfehlung für die Verwendung:                   | Nicht zur Verwendung in Außenbereichen geeignet<br>Nicht auf nicht saugfähigen Oberflächen verkleben<br>Vor Frost schützen<br>Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen<br>Immer das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt konsultieren |

WEITER



## AD-TACK FORCE FIBRA

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Unterbodenfeuchtigkeit immer mit geeigneten Geräten kontrollieren. Der zu behandelnde Untergrund muss kompakt und trocken sein, darf keine losgelösten Teile aufweisen und muss der Norm DIN 18356 entsprechen. Vor dem Auftrag sicherstellen, ob eine geeignete Dampfsperre vorhanden ist. Die Unterbodenfeuchtigkeit immer mit geeigneten Geräten kontrollieren. Die Feuchtigkeitsmessung des Untergrunds muss in etwa 2-3 cm Tiefe mit einem Hygrometer mit Karbidampullen erfolgen. Verwenden Sie keinen Estrich, der nicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt ist (immer eine angemessene dampfdichte Membran unterlegen). Dünne oder staubige Zementuntergründe müssen mit unserer Grundierung ADEPROMOT-CEM konsolidiert werden, die eine perfekte Adhäsion des Klebstoffs gewährleistet (siehe Datenblatt), und unter Verwendung von Fließestrich ähnlich unserem Typ PAVILAST R geebnet werden.

Nicht in Räumen verarbeiten, die nicht mit Fenstern oder Türen ausgestattet sind. Nicht verwenden, wenn Wände und Decke des Raums nicht vollständig getrocknet sind.

### ANWENDUNG:

Das Produkt vor Gebrauch temperieren. Den Klebstoff nur mithilfe eines geeigneten und angemessenen Zahnpachtels auftragen.

Die Verkleidung mit gleichmäßigem Druck auf die gesamte Fläche verlegen, so dass etwaige Luftbläschen herausgedrückt werden. Vor dem Verkleben immer die Feuchtigkeit des Estrichs überprüfen, die <2 % betragen sollte (<0,5 % bei Anhydritestrich (Calciumsulfat)). Raumtemperatur zwischen 15 °C und 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit nicht über 75 %.

Die Bodenbeläge und Verkleidungen müssen einige Stunden vor dem Verlegen aus ihrer Verpackung genommen werden, um ihre Akklimatisierung zu begünstigen.

Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. Immer das Datenblatt und die Sicherheitshinweise des Produkts konsultieren.

### GEFAHRENPICTOGRAMME:

-- -- --