



ADEPROMOT CEM DL

KONSOLIDIERENDES HARZ IN WÄSSRIGER LÖSUNG

Konsolidierendes Fixativ in wässriger Lösung auf Grundlage synthetischer Harze für Estrich und bröckelige oder staubige Wandoberflächen. Verwenden Sie für Verklebarbeiten bitte ausschließlich unsere Vinyl- oder Acryklebstoffe.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Einkomponenten-Klebstoff auf Wasserbasis
- **Staubschutz für Zementestriche**
- Geeignet für die Verlegung mit wasserbasierten Acryl- und Venyklebstoffen
- **Haftvermittler für PAVILAST R - ADECEM FIBER**

ANWENDUNGSBEREICH:

- Traditionelle Zementestriche
- Anhydritestrich (Calciumsulfat)

NICHT VERWENDEN:

- Auf nicht saugfähigen Untergründen (Glas, Marmor, Fliesen usw.)
- Auf Oberflächen, die ständig aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt und nicht durch eine Dampfsperre geschützt sind

SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

Aussehen:	Dickflüssig
Ford-4-Viskosität bei 20 °C (Sekunden):	11 - 14
Trockenrückstand (%):	21 - 23
Ergiebigkeit: (g/m²):	150 - 250
Verarbeitungszeit (Minuten):	5 - 20
Anwendungstemperatur (°C):	+15 - +25
Zeit bis zur Nutzbarkeit (Tage):	1 - 3
Vollständige Aushärtung (Stunden):	24 - 48 Stunden (je nach Verwendung und Dicke der aufgetragenen Schicht)
Auftrag/Werkzeug:	Rolle, Pinsel
Werkzeugreinigung:	Wasser, bei noch frischem Produkt
Lagerung (Monate): Temperatur über +5 °C	12
Informationen zur Entsorgung:	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Konfektionen:	Kanister mit 10 kg.
Empfehlung für die Verwendung:	Nicht in feuchter Umgebung verwenden Vor Frost schützen Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen Immer das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt konsultieren Das Produkt vor Gebrauch auf 20 °C temperieren

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Unterbodenfeuchtigkeit immer mit geeigneten Geräten kontrollieren. Der Untergrund muss trocken, kompakt und frei von losen Partikeln wie Kalk, Staubrückständen, Ölen oder Wachsen sein.

ANWENDUNG:

Das Produkt vor Gebrauch auf 20 °C temperieren. Das Produkt mit einer Rolle oder einem Pinsel großzügig auf den Untergrund auftragen. Um gegebenenfalls die Penetrationsfähigkeit zu verbessern, kann das Produkt 1:1 mit klarem Wasser verdünnt werden. Vor dem Verkleben immer die Feuchtigkeit des Estrichs überprüfen, sie sollte <2 % betragen (<0,5 % bei Anhydritestrich (Calciumsulfat)). Raumtemperatur zwischen 15 und 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit nicht über 75 %. Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Immer das Datenblatt und die Sicherheitshinweise des Produkts konsultieren.

HINWEISE:

Verwendbar als Haftvermittler für Ausgleichsflächen mit PAVILAST R oder DECEM FIBER (siehe technisches Datenblatt).

GEFAHRENPICTOGRAMME:

-- -- --