



PRIMER WB PU

POLYURETHAN-GRUNDIERUNG

Konsolidierendes Harz gegen Feuchtigkeit zur Behandlung von Oberflächen oder saugfähigen Bodenbelägen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ein-Komponenten-Produkt
- 100 % Polyurethan
- Geruchlos
- Lösungsmittelfrei
- Schnelltrocknend
- Starke Barriere gegen Restfeuchtigkeit (max. 4 – 5 %)
- Konsolidierende Eigenschaften

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

	Symbol EC1 PLUS, mit dem GEV-Siegel als EMICODE EC1 PLUS: sehr emissionsarm eingestuft.
	Emissionsklasse nach französischer Norm.
	Geeignet für Fußbodenverlegungen

ANWENDUNGSBEREICH:

- Saugfähige Bodenbeläge
- Traditionelle Zementestriche
- Anhydritestrich (Calciumsulfat)
- Saugfähige Untergründe mit Fußbodenheizung oder -kühlung

WEITER



PRIMER WB PU

SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

Aussehen:	Braune Flüssigkeit
Brookfield-Viskosität bei 20 °C (mPa*s):	200 - 300
Ergiebigkeit: (g/m²): Erster Auftrag: Mit zwei Aufträgen:	100 – 150 g/m² 200 – 250 g/m² (Die Ergiebigkeit des Produkts kann in Abhängigkeit der Porosität oder Ebenheit der zu behandelnden Oberfläche variieren.)
Trocknungszeit (Minuten):	45 - 55
Nächster Auftrag (Stunden):	2
Anwendungstemperatur (°C):	Minimum +15
Auftrag/Werkzeug:	Rolle, Pinsel
Werkzeugreinigung:	GR7, bei noch frischem Produkt
Entfernen des Produkts:	GR7, bei noch frischem Produkt
Lagerung (Monate): Temperatur über +5 °C	12
Informationen zur Entsorgung:	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Konfektionen:	10 kg
Empfehlung für die Verwendung:	Zum Kleben vorzugsweise unsere Zweikomponenten-Klebstoffe (z.B. PELPREN PL6) oder Einkomponenten-Silanklebstoffe wie ADESIVO WB MONO MS/LE oder WB MONO MS verwenden. Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen Immer das technische und das Sicherheitsdatenblatt konsultieren
GISCODE:	RU 1

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Unterbodenfeuchtigkeit immer mit geeigneten Geräten kontrollieren. Der zu behandelnde Unterboden muss kompakt sein, darf keine losgelöste Teile aufweisen und muss der Norm DIN 18356 entsprechen. Etwaige Oberflächenfehler wie Spalten oder Risse müssen mit einer Mischung aus feinem (nicht marinem) Sand mit PRIMER WB PU behandelt werden, bis ein homogener Mörtel entsteht.

Vor dem Auftrag sicherstellen, ob eine geeignete Dampfsperre vorhanden ist.

ANWENDUNG:

Das Produkt vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut vermischen. Kompaktheit und Feuchtigkeit des Estrichs immer prüfen (max. 4 – 5 %).

Die erste Schicht PRIMER WB PU mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Das Produkt in einem möglichst gut belüfteten Umfeld unter geeigneten Umgebungsbedingungen von +15 °C– 25 °C und 50 – 70 % rel. Luftf. 45 – 55 Minuten trocknen lassen. (andere Bedingungen können zu nicht perfekten Ergebnissen oder zu abweichenden Trocknungszeiten führen).

Bei Bedarf innerhalb von 12 Stunden die zweite Schicht PRIMER WB PU auftragen und bei Auftrag von 1 Spachtelmasse etwas feinen, trockenen (nicht marinen) Quarzsand (0,1 – 0,3 mm) auf die letzte Schicht Grundierung aufstreuen. Anschließend (nach ca. 2 Stunden) den überschüssigen Sand vor der Verklebung entfernen, die innerhalb von 24 Stunden erfolgen sollte.

Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Immer das Datenblatt und die Sicherheitshinweise des Produkts konsultieren.

GEFAHRENPICTOGRAMME:

