

ADE-TON 2K



FONDO ALL'ACQUA BICOMPONENTE TONALIZZANTE

Fondo bicomponente all'acqua per parquet, applicabile a rullo o pennello. Da utilizzare come prima mano di fondo per ottenere l'effetto tonalizzante della superficie trattata.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Bicomponente
- Esente da solventi
- Ottima copertura
- Effetto tonalizzante
- Carteggiabile
- Catalisi 5:1

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido opalescente
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): prodotto catalizzato	46 - 54
Valore gloss 60°	75 - 85
Rapporto di catalisi:	5 : 1
Resa: (g/m²):	80 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	60 - 70
Carteggiatura (ore):	8 - 12
Sovraverniciabilità (ore):	8 - 12
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive scatole da 11 l (2 Confezioni: comp.A da 5 L + 4 comp.B da 0,5 L)
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 150/180, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Aggiungere lentamente gli induritori (componente B) al componente A sotto agitazione e mescolare accuratamente. Attendere circa 10 - 15 minuti dopo aver miscelato i due componenti prima dell'applicazione. Filtrare il prodotto prima dell'uso e applicare in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.

CONTINUA

ADE-TON 2K



CICLO MEDIO - ALTO TRAFFICO: 2 MANI ADE-TON 2K + 1 MANO DI VERNICE LIFE

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano di fondo. Dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano finale di vernice monocomponente LIFE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CICLO ALTO TRAFFICO: 2 MANI ADE-TON 2K + 1 MANO DI VERNICE BICOMPONENTE ICE (effetto opaco, semiopaco, semilucido o lucido)

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano di fondo. Dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano finale di vernice bicomponente ICE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

Componente A

-- -- --

Componente B

