

ADECON K450



ADESIVO VINILICO MONOCOMPONENTE

Adesivo vinilico utilizzato per l'incollaggio fra maschio e femmina di pavimenti di laminato o prefiniti da posare galleggianti (flottante).

Usato frequentemente in falegnameria per incollaggi resistenti all'acqua (finestre, piani da cucina, mobili da bagno). **Classe D3 resistente all'acqua.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente base acqua
- Esente da solventi
- **Classe D3 resistente all'acqua**
- Trasparente quando asciutto

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido denso
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	12000 - 18000
Secco (%):	51 - 53
Resa: (g/m ²):	a seconda dell'impiego e dello spessore applicato
Tempo di lavorabilità (minuti):	8 - 10
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Pedonabilità (ore):	10 - 12
Indurimento film (ore):	3 - 4 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Pennello, apposito barattolo stendi colla
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	6
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Taniche da 29 kg. o apposito barattolo con beccuccio da 500 g.
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.

APPLICAZIONE:

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Per l'incollaggio di pavimenti ad incastro stendere la colla con apposito contenitore sulla parte superiore del maschio allo scopo di garantire una migliore impermeabilità dei giunti incollati. Eventuali fuoriuscite di colla dai giunti durante la posa potranno essere tolte con un panno umido a colla fresca. Prima dell'incollaggio verificare sempre con appositi strumenti l'umidità del legno (l'umidità deve essere compresa fra 7 e 11%). Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --