



## FILLER PLUS

### RESINA LEGANTE A BASE ACQUA PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

Resina legante all'acqua per la rasatura e la stuccatura di pavimenti in legno con fessurazioni. FILLER PLUS viene miscelato alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura più fine.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente inodore
- Base acqua
- Buon potere riempitivo

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni di legno massiccio senza incastro da 10 mm
- Pavimentazioni di parquet mosaico
- Pavimentazioni di legno massiccio a lamelle (industriale)
- Pavimentazioni di legno massiccio con incastro m/f
- Altre pavimentazioni in legno che presentano fessurazioni

#### NON UTILIZZARE:

- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido denso
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	3000 - 5000
Secco (%):	16 - 20
Resa::	15 - 25 m <sup>2</sup> /l (a seconda del formato della pavimentazione e delle fessure)
Fuori polvere (minuti):	30 - 40
Carteggiabilità (ore):	1 - 2
Temperatura d'uso (°C):	+15 a +25
Applicazione/Attrezzi:	Spatola liscia acciaio inox (americana)
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive da 10 l (fustini da 5 L cad.)
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi. Teme il gelo. Data la grande varietà di essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità del legno da trattare. Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Assicurarsi che tutti gli elementi che compongono la pavimentazione siano accuratamente ancorati alla superficie. Levigare accuratamente la pavimentazione da trattare fino a ottenere una superficie priva di oli, grassi e cere.

#### APPLICAZIONE:

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Il prodotto va amalgamato in rapporto 1:1 ca. fino ad ottenere un impasto omogeneo con polvere fina ottenuta dalla carteggiatura del supporto da trattare. Stendere il prodotto con spatola liscia di acciaio inox (americana) e applicare l'impasto ottenuto nelle fessure o meglio ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario ripetere più volte l'operazione. Ad essiccazione avvenuta (circa 1 - 2 ore a C.N.) carteggiare con carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essiccato. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12 %, la temperatura ambiente da 15 a 25 °C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### NOTE:

La non completa rimozione dell'eccesso di legante può causare una differente tonalizzazione del pavimento dopo verniciatura. Data la grande varietà di essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove preventive per verificare eventuali variazioni di tonalità del legno da trattare.

#### PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --