

## LIFE



### VERNICE MONOCOMPONENTE POLIURETANICA opaca - semilucida - lucida

Vernice all'acqua monocomponente poliuretanic per pavimenti in legno.  
Nuova tecnologia formulativa che garantisce facile stesura e ottima dilatazione.  
Idonea per ambienti residenziali soggetti a calpestio medio.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Esente da solventi
- Base acqua
- Facile applicazione
- Buona copertura
- Adatto per pavimentazioni a traffico normale (es.abitazioni)

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	28 - 34
Valore gloss 60°:	Lucido > 80 Semilucido 40 - 50 Opaco < 30
Resa: (g/m²):	80 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	60 - 70
Carteggiatura (ore):	8 - 12
Indurimento finale (giorni):	5 - 7
Pedonabilità (giorni)	2 - 3
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive da 10 l (fustini da 5 L cad.no)
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

**APPLICAZIONE:** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare e applicare in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.  
Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CONTINUA



## LIFE

### **CICLO TRAFFICO MEDIO (effetto naturale): PU-1 BASIC + LIFE (effetto opaco)**

**APPLICAZIONE:** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare la prima mano di PU-1 BASIC a rullo o pennello, in modo uniforme. Dopo circa 6-8 ore (senza carteggiare) applicare una seconda mano di PU-1 BASIC. Dopo circa 12 ore, previa carteggiatura con grana 180-220 e pulizia della superficie, procedere alla stesura di una mano di vernice LIFE.

### **CICLO TRAFFICO MEDIO (solo vernice): LIFE (effetto lucido, semilucido, opaco)**

**APPLICAZIONE:** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare la prima mano di LIFE a rullo o pennello, in modo uniforme. Dopo circa 8-12 ore, previa carteggiatura con grana 180-220 e pulizia della superficie, procedere alla stesura della seconda mano di LIFE. Successivamente, se necessario e sempre previa carteggiatura, applicare una terza e ultima mano di LIFE.

#### **PITTOGRAMMI DI PERICOLO:**

--      --      --