



## PAVICERA SO

### CERA SPECIALE SOLIDA PER PARQUET

Soluzione di cere speciali per il trattamento a cera di pavimenti in legno pregiati da lucidare.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Facilità di applicazione
- Effetto naturale

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno levigate
- Mobili o manufatti in legno

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Emulsione cremosa paglierino
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	2.000 - 4.000
Resa: (g/m <sup>2</sup> ):	A seconda del supporto assorbente
Tempo di asciugatura (ore)	3 - 4
Temperatura d'uso (°C):	+10 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Panno pulito, monospazzola
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Secchiello da 5L
Limitazioni d'uso:	Prodotto infiammabile. Non applicare in ambienti umidi. Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Pulire la superficie con DECERLEGNO (vedi scheda tecnica) e lasciar asciugare perfettamente.

#### APPLICAZIONE:

Stendere con panno un leggero strato di PAVICERA SO, lasciar essiccare e lucidare manualmente con panno o macchina rotativa. E' possibile applicare più mani. Distribuire e lucidare con disco morbido. Per aumentare il grado di lucido, rilucidare dopo 3 - 4 ore. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25 °C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### NOTE:

Con monospazzola a disco: distribuire con spatola piccole porzioni di cera su tutto il pavimento; evitare eccessi di prodotto (max 10 - 20 gr/m<sup>2</sup>) che renderebbero la superficie appiccicosa e difficile da lucidare. Qualora si desiderasse facilitare l'applicazione è possibile stendere PAVICERA SO a caldo, riscaldando il recipiente a bagnomaria.

#### PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

