



## PAVIOLIO 25 WB

### OLIO NEUTRO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Prodotto a base di oli vegetali modificati per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno posti all'interno.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- **Colore neutro**
- Possibilità di finitura con una sola applicazione
- Idoneo per tutte le essenze legnose
- Buona resistenza all'acqua e al calpestio
- Altissima resa

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni di legno massiccio non verniciato
- Pavimentazioni di legno multistrato non verniciato
- Elementi in legno in genere non verniciati (scale, etc..)

#### NON UTILIZZARE:

- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido viscoso tixotropico di color giallognolo
Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s):	1100 - 1500
Secco (%):	50 - 55
Resa: 1 mano (m <sup>2</sup> /l) 2 mani (m <sup>2</sup> /l)	20 ca. 12 ca.
Tempo di attesa per lucidatura (minuti):	20 - 40 (i tempi di attesa per la lucidatura variano in funzione delle condizioni ambientali e allo spessore dello strato applicato)
Tempo di attesa per sovraverniciatura (ore):	minimo 18 - 24 (i tempi indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche, della ventilazione e allo spessore dello strato applicato)
Indurimento finale del sistema (giorni):	minimo 7 giorni
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello, tampone o spatola liscia inox
Pulizia attrezzi:	Diluyente di lavaggio GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità da 1 l / per scatola 8 unità
Colorazioni disponibili:	Neutro
Limitazioni d'uso:	Mescolare accuratamente prima dell'uso. Ventilare l'ambiente durante l'uso e nella fase di indurimento evitando le correnti d'aria. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza
GISCODE:	Ö20

CONTINUA



## PAVIOLIO 25 WB

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il pavimento in legno da trattare dovrà essere pulito, asciutto (con umidità compresa tra 8 – 12 %) ben levigato, stuccato e carteggiato (massimo con una grana 150) e privo di parti distaccanti.

PAVIOLIO 25 WB è compatibile con tutte le essenze legnose ma si consiglia l'applicazione su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno ecc. i quali esaltano le caratteristiche del prodotto.

### APPLICAZIONE:

Temperatura di applicazione da +10 a + 30 °C con umidità non superiore al 75 %.

Ambientare e mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicare PAVIOLIO 25 WB mediante l'utilizzo di rullo, pennello, tampone o spatola liscia inox direttamente sulla superficie legnosa. Dopo 5-10 minuti, se necessario omogeneizzare la superficie con un panno morbido rimuovendo eventuali eccessi di prodotto.

Attendere circa 20 – 40 minuti (a seconda delle condizioni ambientali o comunque a prodotto ancora fresco) e successivamente lucidare in maniera uniforme la superficie con monospazzola con disco bianco.

Dopo circa 6 – 8 ore, l'intensità del colore può essere aumentata applicando una seconda mano di prodotto con le stesse modalità della prima mano.

Non carteggiare il prodotto tra una mano e l'altra.

A fine applicazione si raccomanda di bagnare abbondantemente con acqua stracci, rulli, pennelli utilizzati per l'applicazione onde evitare il pericolo di autocombustione.

### PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

