



PELPREN 153

ADESIVO NEOPRENICO IN SOLVENTE A DOPPIA SPALMATURA

Adesivo universale a doppia spalmatura adatto per l'incollaggio di gradini, battiscopa, profili vari in PVC, gomma, moquettes, linoleum, sughero, etc.

NON UTILIZZARE:

- Su materiali sensibili al solvente
- Non idoneo per polistirolo espanso

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido viscoso
Colore:	Ambrato
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	5000 - 7000
Resa: (g/m ²):	150 - 180
Tempo di lavorabilità (minuti):	10 - 15
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Pedonabilità (ore):	2 - 3
Indurimento film (ore):	24 - 36 (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Spatola a denti fini, pennello
Pulizia attrezzi:	Diluyente di lavaggio GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura maggiore +5 °C	6
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Barattoli da 0.86 kg o fustini da 5 kg.
Limitazioni d'uso:	Infiammabile Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Spalmare su entrambe le superfici da incollare Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da incollare devono essere compatte, asciutte e ben pulite da parti distaccanti come oli, cere, residui di intonaci e polvere.

APPLICAZIONE:

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso. Applicare l'adesivo su entrambe le superfici da unire, applicando uno strato sottile con pennello o spatola di acciaio a denti fini. Lasciare asciugare l'adesivo fino a quando toccando non risulti più appiccicoso al tatto. Unire le superfici da incollare premendo con forza dal centro verso i lati per far uscire eventuali bolle d'aria. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25 °C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --