



## PELPREN PL34

### ADESIVO MONOCOMPONENTE PER LEGNO, IN CLASSE D4

Adesivo igroindurente poliuretano per legno. Particolarmente adatto per sistemi lamellari, incollaggio per esterni, accessori in legno soggetti ad elevata umidità e parti in legno utilizzate per la produzione di serramenti e carpenterie.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Poliuretano monocomponente classe D4**
- Indurimento rapido (igroindurente)
- Indicato per l'incollaggio di elementi vari (legno-legno, legno-cemento ecc)
- Ottima adesione anche su superfici non assorbenti

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Idoneo per l'incollaggio di vari materiali come legno, truciolare, pannelli usb
- Idoneo per l'incollaggio di vari materiali come metallo, laminati, lamiere di acciaio, alluminio
- elementi in materiale plastico in genere come polistirolo e derivati
- altri materiali (previo test applicativo)
- Idoneo per incollaggi che richiedono un'ottima resistenza all'umidità

#### NON UTILIZZARE:

- Su fondi oleosi
- Su fondi con parti distaccanti o non perfettamente pulite

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Colore:	Liquido viscoso bruno
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	2.500 - 5.000
Temperatura di applicazione (°C):	+10 a + 30
Tempo fuori polvere (minuti):	45 - 60
Indurimento finale (ore):	12/24
Applicazione/Attrezzi:	Spatola denti bassi, rullo pelo corto
Pulizia attrezzi:	GR7, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +10 °C e +25 °C	6
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Confezioni: da 5 kg
Limitazioni d'uso:	Applicare su superfici pulite e prive di parti distaccanti. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

#### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Assicurarsi che la superficie sia pulita, priva di oli, cere e parti distaccanti. Eventuali residui di polvere, parti friabili e residui di pitture incompatibili devono essere rimossi. In caso di applicazione su superfici non porose abraderla superficie con carta vetrata. Nel dubbio si suggerisce di testare il prodotto su una piccola area.

#### APPLICAZIONE:

**Incollaggio:** Il prodotto deve essere spalmato sulla superficie meno porosa e applicato in maniera uniforme con spatola a denti bassi o rullo. La quantità da applicare è di 100/200 gr/mq a seconda del supporto da incollare. Il prodotto è pronto all'uso.

Successivamente schiacciare accuratamente gli elementi da fissare sulla superficie e dove necessario usare cunei o nastro adesivo nella fase iniziale di indurimento del prodotto.

Le Confezioni: aperte devono essere riutilizzate il più velocemente possibile. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Prima dell'utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

