



UNI PRIMER

FONDO MONOCOMPONENTE

Fondo monocomponente a rapida essiccazione, non ingiallente, per parquet. Si consiglia l'utilizzo di UNI PRIMER in tutti i cicli di verniciatura rapidi nei quali si vuole limitare il viraggio di colore del pavimento e il contenimento dell'effetto del tannino.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Rapida essiccazione
- Non ingiallente
- Ideale per cicli di verniciatura rapidi
- Base solvente

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido incolore
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	25 - 29
Resa: (g/m ²):	80 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	20 - 30
Indurimento finale, carteggiatura (minuti):	60 - 90
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	GR7, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Fustini da 5 L
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Evitare correnti d'aria Ambientare il prodotto prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

CICLO UNI PRIMER + VERNICE ICE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Prima dell'applicazione, si consiglia una carteggiatura finale della superficie con grana 180 e una pulizia con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE:

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 1-2 ore a C.N. si può procedere alla carteggiatura con grana fine 220 e alla stesura di una seconda mano di UNI PRIMER. Dopo 8-12 ore, previa carteggiatura e pulizia della superficie si può procedere alla stesura di una mano finale di vernice ICE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

