



LIFE

istruzioni d'uso

VERNICE MONOCOMPONENTE POLIURETANICA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Attendere circa 10 - 15 minuti, filtrarlo e applicarlo in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.

VERNICE MONOCOMPONENTE POLIURETANICA

Vernice all'acqua monocomponente poliuretanic, di nuova concezione e di facile stesura per pavimenti in legno. Idonea per ambienti residenziali soggetti a calpestio medio.